

## PRODUKTBLAD



# PAROC XPG 001

### Bygingsklæber

Mineralsk klæber med meget høj vedhæftningsevne, høj stabilitet og vandgennemtrængelighed.

Bygningsklæber anvendes til opklæbning af PAROC Loftslameller CGL 20cy. Bygningsklæberen kan anvendes ind- og udvendigt på alle mineralske og næsten alle organiske underlag.

### Emballage

CE-mærket EN998-1  
Sæk

## Håndtering

| <b>MONTERING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Forbrug: 4-5 kg/m<sup>2</sup> ved klæbning til glat overflade. Påførels: Underlaget skal være fast, rent, tørt og bæredygtigt. Indvendig gips skal grundes. Før der grundes anbefales StoPrim Plex. På malede overflader med rester af maling, skal der altid foretages en klæbeprovning først (&gt;0,2N/mm<sup>2</sup>). Arbejdes temperaturen skal være over +3°C, underlagets temperatur skal være +5°C. 25 kg. bygningsklæber blandes grundigt med 5,75 liter vand, efter blanding skal massen hvile i 5 minutter, før den kan anvendes. Limen bør påføres manuelt med en rillet murske.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Håndtering og lager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I originalforpakning indtil (se forpakning). Dette produkt er kromatreduceret. Denne egenskab garanteres frem til udløbsdato. Se information vedrørende opbevaringstid oplyst på forpakningen. Forklaring til oplysning om udløbsdato. 1. nummer = årets sluttal. 2. og 3. nummer = Ugenummer f.eks. 5080013223 - kan opbevares indtil uge 8 år 2015. |

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, [www.paroc.dk](http://www.paroc.dk)

Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på [www.paroc.dk](http://www.paroc.dk). De anførte konstruktionsløsninger udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Denmark